



# GUAIRA XI

Versión: 2.2

Fecha de revisión: 25/02/2025

## Datos del producto

Gramaje	730 gr / m <sup>2</sup>	IRAM 7508
Tejido	Poliéster 1.000 denier 8 x 11 - (5,5 x 2)	-
Resistencia a la Tracción	Urdimbre: Mínimo 55 daN / cm Trama: Mínimo 45 daN / cm	IRAM 7509
Resistencia al Desgarre	Urdimbre: Mínimo 25 daN / cm Trama: Mínimo 15 daN / cm	IRAM INTI-CIT G-7562
Adherencia del recubrimiento	Mínimo 2 daN	IRAM 7549
Resistencia a la flexión	>60.000 ciclos	-
Grado de Gelación	No se observan ampollas, grietas o alteraciones en la capa de recubrimiento	IRAM 7550
Temperatura de fragilidad	Máximo -20° C	IRAM 7551
Impermeabilidad al H2O	Mínimo 60 cm	IRAM 7547
Pérdida del plastificante	Máximo 8%	IRAM 13336 – Variante B
Presentación del producto	Ancho: 2 metros Largo: 43 metros	-