



COBERTOP MINERA

Versión: 2.2

Fecha de revisión: 25/02/2025

Datos del producto

Gramaje	1.200 gr / m ²	IRAM 7508
Tejido	Poliéster 1.000 denier 12 x 12 - (6 x 2)	-
Resistencia a la Tracción	Urdimbre: Mínimo 65 daN / cm Trama: Mínimo 60 daN / cm	IRAM 7509
Resistencia al Desgarre	Urdimbre: Mínimo 30 daN / cm Trama: Mínimo 30 daN / cm	IRAM INTI-CIT G-7562
Adherencia del recubrimiento	Mínimo 2,5 daN	IRAM 7549
Resistencia a la flexión	>60.000 ciclos	-
Grado de Gelación	No se observan ampollas, grietas o alteraciones en la capa de recubrimiento	IRAM 7550
Temperatura de fragilidad	Máximo -20° C	IRAM 7551
Impermeabilidad al H2O	Mínimo 60 cm	IRAM 7547
Pérdida del plastificante	Máximo 8%	IRAM 13336 – Variante B
Presentación del Producto	Ancho: 1,90 metros Largo: 25 metros	-